TRIOPLAST

# TRIOTECH

## ¡La calidad de su ensilado depende de ello!



**TRIOTECH** es un film impermeable, transparente, fino, de 40µ de espesor, coextruido (3 capas) a base de resina polietileno de alta calidad. Debe colocarse debajo del film de ensilado tradicional. Las pruebas realizadas han demostrado los beneficios de este método de doble cubrimiento muy generalizado en Alemania y Europa del Norte.

De ello resulta una reducción significativa de las pérdidas en materia seca.

## ✓Las puntos fuertes de TRIOTECH

-TRIOTECH aúna perfectamente, debido a su fineza, la superficie del forraje por un efecto de aspiración acelerado por consumo del oxígeno dentro del silo.

-TRIOTECH permite compensar una eventual perforación del film superior.

-TRIOTECH permite, una vez abierto el silo, proteger el frente de ataque y asegurar, de este modo, un excelente nivel de estanqueidad, una mejor estabilidad cualitativa del ensilado.

-TRIOTECH disminuye las pérdidas en materia seca debidas a los fenómenos de fermentación, calentamiento y desarrollo de los mohos.

TRIOPLAST

El principio consiste en desembobinar simultáneamente el film fino y el film grueso sobre la longitud del silo, en su punto central.


1/ desembobinar TRIOTECH en medio del silo sin caminar por encima, y después separarlo simetricamente con la misma precaución en 2 m de ancho.

2/ desembobinar sobre TRIOTECH el film grueso tradicional (150 micrones); así se evitará que el film TRIOTECH se vuele en caso de viento, incluso moderado

3/ desplegar los 2 film a la vez en toda la anchura comenzando por un extremo del silo

4/ si se desea reforzar aún más la protección, recubrir todo ello con el film de ensilado del año anterior

5/ estabilizar con sacos de grava sobre el perímetro y transversalmente



## ✓Características y presentación

| **Anchura (m)** | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Longitud indicativa *(m)** | 87,5 | 70 | 58,5 | 50 | 100 |
| **Superficie (m²)** | 700 | | | | 1600 |
| **Color** | incoloro | | | | |
| **Espesor (µ)** | 40 | | | | |
| **Dart-test **** | > 120 g | | | | |
| **Tensión a la ruptura** | > 20 Mpa *** (en ambos sentidos) | | | | |
| **Alargamiento** | > 250% sentido longitud<br>> 500% sentido a través | | | | |
| **Embalaje** | Film amarillo | | | | |
| **Embalaje en paletas** | 23 rollos por paleta (14 por 16 X 100) | | | | |

* esta longitud no se menciona en la etiqueta, la venta se hace por superficie. (a excepción del 16 m X 100m)

** dart-test= resistencia a la perforación puntual

*** Mpa = Megapascales

**Para otras dimensiones consultarnos en cuanto a la factibilidad.**